

Aufbauempfehlung: Beschichtete Oberflächen



Untergründe

Altlackierungen
Werksseitige Lackierungen

Coil-Coating
Kunststoff-Beschichtung
Emaillierte Flächen

Pulverlack-Beschichtung

Primer/Grundierungen

▶ Nach Test: 1K-Haftgrund, 2K-Primer-Dickschicht,
2K-Grundierung-EP-Dickschicht, 2K-MULTICRYL

▶ Nach Test: 2K-Primer-Dickschicht mit 2K-Spezialhärter

▶ Nach Test: Haftpromoter

Decklacke

Primer/Grundierungen sind mit allen
Decklacken überlackierbar

Einstellung der Decklacke in unterschied-
lichen Glanzgraden und Strukturen möglich.

Direkte Beschichtung mit 2K-Decklacken
(PUR, ACRYL) nach Beratung und Probe-
lackierung.

Klarlacke

2K-Klarlack für alle 2K-Decklacke
Direkte Beschichtung der Unter-
gründe nach Beratung und Probe-
lackierung.

Vorbehandlung: Beschichtete Oberflächen



Vorbehandlung der Untergründe

Altlackierung / Werkseitige Grundierung

Altlackierung / Grundierung entfernen

Mechanische Verfahren: Schleifen, Strahlen
Chemische Verfahren: Beizen mit sauren oder basischen Chemikalien, danach Neutralisation und Spülung

Falls Entfernung nicht möglich ist:

Anschleifen

Entfettung

Absperren mit geeigneten Primern / Grundierungen

Geeignete Reinigungs-/Entfettungsmittel: z.B. Multicleaner, Lösemittel, Alkohole, Silikonentferner

Coil-Coating / Kunststoff-Beschichtungen / Emaillierte Flächen

Entfettung

Anschleifen

Geeignete Reinigungs-/Entfettungsmittel: z.B. Multicleaner, Lösemittel, Alkohole, Silikonentferner

Pulverlack-Beschichtungen

Direkte Beschichtung vieler Pulverlacke bei Einsatz von Multimix Haft-Promoter möglich

multimix

Standex GmbH · Christbusch 45 · 42285 Wuppertal · Deutschland